

Mode d'emploi

Colle DTK



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.

1. Domaine d'applications

Colle composite auto et photopolymérisable. Elle assure la fixation des couronnes télescopes ou coniques aux châssis squelettés, en liaison avec les jonctions collantes bredent Doppel-T.

2. Mise en œuvre

2.1 Préparation de la pièce

L'épaisseur du joint de scellement ne doit pas dépasser 0,3 mm. Sabler les éléments à assembler à l'oxyde d'aluminium 110 µ. Nettoyer ensuite soigneusement à la vapeur chaude les pièces à coller. Ne plus toucher les pièces nettoyées avec les doigts.

2.2 Mise en œuvre

Au préalable, stocker les composants B + C 10 minutes à température ambiante. Mélanger ensuite les composants B + C de cette colle DTK selon le rapport 1 :1, sur le bloc de mélange N° de cde 330 011 4 en utilisant la spatule fournie N° de cde 330 0114 3. La plage de manipulation est de 2 minutes. Appliquer à la spatule la colle DTK ainsi préparée sur les éléments à coller et réaliser l'assemblage définitif. Le durcissement demande 5 minutes à une température ambiante de 28°C. Il est possible d'accélérer la polymérisation sous une source de lumière UV avec l'appareil Polylux N° de cde 140 0088 0. Le durcissement demande 2 minutes et demie. **Attendre au minimum 3 heures avant de solliciter mécaniquement les pièces collées.** La couche de dispersion présente sur les éléments après durcissement sera simplement essuyée ou éliminée à la vapeur. Retirer les résidus de colle durcis à l'aide d'une fraise au carbure de tungstène ou d'un instrument diamanté.

3. Stockage et conservation

Stocker les composants B + C de la colle DTK à température ambiante (23°C) ce qui en garantit une durée de conservation de 2 ans.

4. Consignes de sécurité et risques

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau et consulter un médecin. En cas de contact cutané, rincer immédiatement à l'eau et laver abondamment au savon. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit (en faire la demande).

5. Divers

Les indications contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire ce mode d'emploi avant d'utiliser un nouveau coffret.

Ce mode d'emploi concerne la colle DTK N° de cde 540 0010 6, 540 0111 B, 540 0111 K, 330 0144 3, 330 0114 4.